

FLOOR-TECH S.P.PRIMER

Základný dvojjložkový bezrozpúšťadlový epoxidový náter na podlahy.

Thortex Floor-Tech S.P. Primer je vysokovýkonný, bezrozpúšťadlový náter s nízkou viskozitou navrhnutý pre použitie ako niekoľkvrstvový zatierací alebo základný náter na podlahy, na otvorený a pórovitý betón.

Thortex Floor-Tech S.P. Primer pozostáva z unikátnej zmesi epoxidových živíc kombinovaných s polyamino-aminovými aduktami, ktoré boli špeciálne vybrané tak, aby poskytli optimálnu úroveň penetrácie, priľnavosti a schopnosti prijať ďalší náter.

Pred spracovaním si prosím pozorne prečítajte nasledovné informácie, aby ste sa uistili, že úplne rozumiete aplikačnému procesu.

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí byť čistý, suchý bez oleja, mastnôt a uvoľneného materiálu.

Nový betón : Povrch treba zľahka opieskovať, rozryť alebo mechanicky obrúsiť, aby sa odstránil výkvet cementu. Vzniknutý prach a úlomky treba odstrániť pozametáním alebo poodsávaním.

Starší betón : Povrch sa musí umyť vodou s čistiacim prostriedkom pod tlakom, aby sa odstránila všetka olejová špina a mastnoty. Veľmi silné olejové zašpinenie bude asi treba vypáliť alebo nechať vypotiť. Voľné, zle priliehajúce staršie nátery, treba odstrániť opieskovaním alebo rozrytím. Vzniknutý prach a úlomky treba odstrániť pozametáním alebo povysávaním

Poznámka: Všetky betónové povrchy musia mať max. vlhkosť menej ako 7%.

Iné povrchy : Povrch treba dôkladne odmastiť, potom obrúsiť a poodsávať všetok prach.

MIEŠANIE

Thortex Floor-Tech S.P. Primer S.P. je dvojjložkový materiál pozostávajúci z bábovej a aktivačnej zložky. Bábovú zložku prelejte do vhodnej miešacej nádoby a pridajte aktivátor. Dôkladne zamiešajte, aby vznikla homogénna zmes.

Vytvorenie tekutého samovyrovnávajúceho materiálu :

Približne 1 objem namiešaného **S.P. Primer** pridajte k 1 objemu materiálu **Thortex Floor-Tech R.S. Screed**. Toto je ekvivalent zmesi 10 kg **S.P. Primer** / 25 kg materiálu **R.S. Screed**.

Vytvorenie ekonomického výplňového materiálu : Jedno balenie **Floor-Tech S.P. Primer** (2kg) treba zmiešať s 30-35 kg čistej a suchej zmesi keramického piesku.

Pri miešaní samovyrovnávajúcej a výplňovej zmesi odporúčame použiť mechanický mixér.

APLIKÁCIA

Natieranie:

Thortex Floor-Tech S.P. Primer sa na pripravený povrch natiera tuhými štetkami, stierkou alebo valcom tak, aby sa vytvorila rovnomerne hrubá vrstva. Treba dať pozor, aby nevznikli príliš mokré a hrubé miesta. Na drsných, jamkovitých povrchoch, treba výrobok tak zapracovať do povrchu, aby ste zabezpečili kompletne namočenie substrátu.

Samovyrovnávajúca mazanina :

Na pripravený povrch nalejte zmes **Thortex Floor-Tech S.P. Primer/Floor-Tech R.S. Screed** a rozotrite pílkovitým hladidlom.

Výplňový materiál :

Zmiešaný **Thortex Floor-Tech S.P. Primer/Filler** sa vyleje na opravovanú plochu a upraví sa hladidlom.

Všetko použité náradie sa musí ihneď po použití vyčistiť pomocou **Thortex Universal Cleaner**.

Teoretická spotreba

9,6 m² / 1 kg pri 100 mikrónoch suchého náteru.

Keď sa použije ako samovyrovnávajúca mazanina zmiešanie 10 kg **Thortex Floor-Tech SP Primer** s 25 kg **Thortex Floor-Tech RS** pokryje 7 m² v hrúbke 3 mm.

Odporúčaná hrúbka náteru

Mokrý 100 mikrónov
Suchý 100 mikrónov

FYZIKÁLNE KONŠTANTY

Pomer miešania

Báza : Aktivátor
2 : 1 (podľa objemu)

Vzhľad

Báza Číra tekutina
Aktivátor Číra tekutina

Schnutie a zretie pri 20°C

Doba použitia	30 min.
Suché na dotyk	2 hod.
Tvrde vyzretie	16 hod.
* Min. čas na pretretie	2 hod.
Max. čas na pretretie	24 hod.
Úplné vyzretie	7 dní

Tieto časy zodpovedajú iba pre **Thortex Floor-Tech SP Primer**. Keď sa výrobok zmieša pre iné použitie, časy sa predĺžia a budú záležať na konečnom množstve zmesi.

* Poznámka:

Keď sa použije ako základný náter pre **Thortex Floor-Tech R.S.** toto je maximálny čas na pretretie.

Obsah tuhých látok

100%

V.O.C.

Žiadne

Doba skladovateľnosti

Neobmedzená, pokiaľ je balený v originálnych baleniach a skladovaný pri teplotách 5°C - 40°C.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Pokiaľ sa dodržiavajú predpisy priemyselnej hygieny je **Thortex Floor-Tech S.P. Primer** bezpečný pre použitie.

Používajte gumenné rukavice.

Úplné bezpečnostné listy sú dostupné u dodávateľa.

BALENIE

Dodávané v 2 kg
5 kg
20 kg baleniach.

SERVIS A DISTRIBÚCIA